

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

1. ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА

PRIMER VIKTOR 333

грунтовой лак на алюминиевую фольгу

2. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО „ВИКТОР Лаки“ (VIKTOR Lacquers, Ltd.), ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, CZ-592 31 Нове Место на Мораве (Nove Mesto na Morave), У Ятек. (U Jatek) 1551, тел.: + 420 566 618 550, www.viktorlac.com

3. НАЗНАЧЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Грунтовой лак для алюминиевой фольги.

<i>Печатные свойства</i>	нитроцеллюлозные и УФ-краски
<i>Термическое сопротивление:</i>	до 300°C
<i>Рекомендуемое количество нанесения:</i>	0,6 – 0,8 г/м ² сухой плёнки
<i>Рекомендуемый способ нанесения:</i>	семифлексопечать
<i>Обычная вязкость при печати:</i>	8 – 15 с (Ø4 стакан Форда / 20°C)
<i>Рекомендуемое разбавление и чистка:</i>	вода
<i>Очистка сухого фильма:</i>	этилацетат, метилетилкетон
<i>Рекомендуемые условия сушки:</i>	250°C / 5 с., PMT мин.145°C
<i>Перемешивание:</i>	лак есть нужно всегда перед использованием основательно перемешать и во время работы держать гомогенным!
<i>Гарантный срок:</i>	6 месяцев при выполнении условий хранения

4. СОСТАВ

<i>Вязущее вещество:</i>	акриловая дисперсия
<i>Растворители:</i>	вода, этанол
<i>Примеси:</i>	специальные наполнители, шумовка

5. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИМЕНЕНИЕМ

<i>Состояние и цвет:</i>	жидкость молочного вида
<i>Сухой остаток:</i>	39 ± 2 % гм. (105°C / 1ч)
<i>Вязкость:</i>	8 – 15 с (Ø4 стакан Форда / 20°C)
<i>Удельная плотность:</i>	1,06 ± 0,03 г / мл (пикнометр / 20°C)
<i>pH:</i>	6 ± 0,5

Остальные физические и химические параметры приведены в документе «ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ».

6. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ИНСТРУКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Гигиенические свойства лака соответствуют с законодательными требованиями на продукты определённые для контакта с пищевыми продуктами и пищей по постановлений Европейского парламента и совета (ЕС) No.1935/2004 (on materials and articles intended to come into contact with food) и (ЕС) No.10/2011 (on plastic materials and articles intended to come into contact with food).

Дальнейшие инструкции описаны в документах «ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ» и «ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСВИЯ».

7. МАНИПУЛЯЦИИ И СКЛАДИРОВАНИЕ

Придерживаться обычных правил обращения с химикатами. Обеспечить проветривание. Не допускать контакта с глазами.

Складевать в холодных, сухих, проветриваемых помещениях. Складевать в закрытых упаковках. Не складевать вместе с продуктами питания. Хранить перед УВ излучением.

Хранить при температуре выше 5°C.

Смесь не квалифицируется как опасная.

Дальнейшие инструкции описаны в документах «ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ».

Информация, содержащаяся в этом « техническом листе », соответствует нашим сведениям об этой продукции на момент выдачи этого документа.
Приведенные здесь данные не относятся к другим лакам. Более информации на www.viktorlac.com.

Компания ВИКТОР трейд, зао не несет ответственность за убытки, причиненные неудачным применением продукта.

С целью предупреждения претезии рекомендуем заранее серьезно протестировать образцы всех материалов.